

## TABLA DE COMPATIBILIDAD DE LAS GRASAS

Compatibilidad	Complejo de Aluminio	Bario	Calcio	Hidróxido de Calcio 12	Complejo de Calcio	Arcilla	Litio	Hidróxido de Litio 12	Complejo de Litio	Polyurea
Complejo de Aluminio		I	I	C	I	I	I	I	C	I
Bario	I		I	C	I	I	I	I	I	I
Calcio	I	I		C	I	C	C	B	C	I
Hidróxido de Calcio 12	C	C	C		B	C	C	C	C	I
Complejo de Calcio	I	I	I	B		I	I	I	C	C
Arcilla	I	I	C	C	I		I	I	I	I
Litio	I	I	C	C	I	I		C	C	I
Hidroxido de Litio 12	I	I	B	C	I	I	C		C	I
Complejo de Litio	C	I	C	C	C	I	C	C		I
Polyurea	I	I	I	I	C	I	I	I	I	

I = Incompatible

C= Compatible

B= Limite