

TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE EL VALOR DE PENETRACIÓN Y LA CONSISTENCIA NLGI

Grado de consistencia NLGI	ASTM - Penetración trabajada - 60 golpes dobles (10-1 mm)	Aspecto a temperatura ambiente
000	445-475	Muy Fluida
00	400-430	Fluida
0	355-385	Semi-Fluida
1	310-340	Muy Blanda
2	265-295	Blanda
3	220-250	Dureza Media
4	175-205	Dura
5	130-160	Muy Dura
6	85-115	Extra Dura

La siguiente figura muestra el principio del ensayo:

